



TECHNICAL PRODUCT SHEET *(Scheda Tecnica di prodotto)*

Article <i>(Articolo)</i>	<u>SUNRISE</u>
Thickness <i>(Spessore)</i>	1.4 – 1.6 mm
Raw Material <i>(Tipo di Pelle)</i>	<u>Bovine</u> <i>(bovino)</i>
Origin <i>(Provenienza)</i>	Italy
Average Size <i>(Taglia)</i>	18-20 Sq ft (Pq) Half hide
Tan Type <i>(Tipo Concia)</i>	Chrome Tanning <i>(Concia al Cromo)</i>
Finish Type <i>(Tipo Rifinitone)</i>	Pigmented <i>(Pigmentata)</i>
Embossing <i>(Stampa)</i>	With Emboss <i>(con stampa)</i>
Apparence <i>(Aspetto)</i>	Conform to the Master

PHYSICAL CHARACTERISTICS *Caratteristiche Fisiche*

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	100 dry felt cycles <i>(cicli a secco)</i> ≥ 4/5 grey scale <i>(scala dei grigi)</i> 20 wet felt cycles <i>(cicli ad umido)</i> ≥ 4/5 grey scale <i>(scala dei grigi)</i>
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) <i>Resistenza alla trazione</i>	Dry 20.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) <i>Resistenza allo strappo</i>	≥ 9.1 N
Dry abrasion resistance (UNI EN 13520: 2006) <i>Resistenza all'usura a secco</i>	Martindale method 15000 cycles ≥ 2 grey scale <i>(scala dei grigi)</i>
Dry rub 20 strokes crockmeter (Degradation) (UNI EN ISO 105 X12: 2003)	≥ 5 grey scale <i>(scala dei grigi)</i>
Wet scrub 20 strokes crockmeter (Exhaust) (UNI EN ISO 105 X12: 2003)	≥ 5 grey scale <i>(scala dei grigi)</i>
Flammability	Cigarette Test Certification California Technical Bulletin 117:2013