



TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	<u>ATHENA</u>
Thickness (<i>Spessore</i>)	0.7 – 0.9 mm
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<u>Bovine</u> (<i>Bos Taurus</i>) (<i>bovino</i>)
Origin (<i>Provenienza</i>)	Italy
Average Size (<i>Taglia</i>)	45- 50 Sq ft (<i>Pq</i>) Full hide
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	Chrome Tanning (<i>Concia al Cromo</i>)
Finish Type (<i>Tipo Rifinizione</i>)	Shiny – Natural look (<i>Lucido - naturale</i>)
Embossing (<i>Stampa</i>)	No Emboss (<i>Senza stampa</i>)
Apparence (<i>Aspetto</i>)	Conform to the Master

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Caratteristiche Fisiche

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	100 dry felt cycles (<i>cicli a secco</i>) ≥ 4 grey scale (<i>scala dei grigi</i>) 20 wet felt cycles (<i>cicli ad umido</i>) ≥ 3 grey scale (<i>scala dei grigi</i>)
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402 – IUP 20) <i>Resistenza alla trazione</i>	Dry 20.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-02) <i>Resistenza allo strappo</i>	≥ 30 N
Measurement of distension of grain by the ball burst test (UNI 11308) <i>Misura della distensione e della resistenza del fiore allo scoppio</i>	≥ 7 mm
Finish Adesion (UNI EN ISO 11644:2009) <i>Adesione della rifinizione</i>	≥ 2.0 N/10mm
Abrasion Resistance Martindale (UNI EN ISO 12974-2) <i>Resistenza all'abrasione (Martindale)</i>	1.600 dry cycles (<i>cicli a secco</i>) 5.000 wet cycles (<i>cicli ad umido</i>)
Flammability	Cigarette Test Certification