



## TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Article</b> ( <i>Articolo</i> )             | <b><u>WAVEY</u></b>                     |
| <b>Thickness</b> ( <i>Spessore</i> )           | 1,2 – 1.4 mm                            |
| <b>Raw Material</b> ( <i>Tipo di Pelle</i> )   | <u>Calf</u> ( <i>Vitellina</i> )        |
| <b>Origin</b> ( <i>Provenienza</i> )           | Italy                                   |
| <b>Average Size</b> ( <i>Taglia</i> )          | 16-18 sq ft ( <i>Pq</i> ) Calf hide     |
| <b>Tan Type</b> ( <i>Tipo Concia</i> )         | <i>Chrome Tanning (Concia al Cromo)</i> |
| <b>Finish Type</b> ( <i>Tipo Rifinizione</i> ) | Suede                                   |
| <b>Embossing</b> ( <i>Stampa</i> )             | <i>With Emboss (con stampa)</i>         |
| <b>Apparence</b> ( <i>Aspetto</i> )            | Conform to the Master                   |

### **PHYSICAL CHARACTERISTICS** *Caratteristiche Fisiche*

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rubbing test (UNI EN ISO 11640)</b><br><i>Solidità allo strofinio</i>                    | 50 dry felt cycles ( <i>cicli a secco</i> ) $\geq 3$ grey scale ( <i>scala dei grigi</i> )<br>20 wet felt cycles ( <i>cicli ad umido</i> ) $\geq 3$ grey scale ( <i>scala dei grigi</i> ) |
| <b>Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 3376)</b><br><i>Resistenza alla trazione</i> | $\geq 10$ N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                               |
| <b>Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-2)</b><br><i>Resistenza allo strappo</i>                | $\geq 1200$ N                                                                                                                                                                             |
| <b>Finish Adesion (UNI EN ISO 11644)</b><br><i>Adesione della rifinizione</i>               | $\geq 4.0$ N/10mm                                                                                                                                                                         |
| <b>Abrasion Resistance (UNI EN ISO 5402-1)</b><br><i>Resistenza all'abrasione</i>           | 25.600 dry cycles ( <i>cicli a secco</i> )<br>6.400 wet cycles ( <i>cicli ad umido</i> )                                                                                                  |
| <b>Water vapour permeability (DIN 53333)</b><br><i>Permeabilità al vapor d'acqua</i>        | $\geq 5$ mg/cmh                                                                                                                                                                           |
| <b>Flammability</b>                                                                         | Cigarette Test Certification                                                                                                                                                              |