



TECHNICAL PRODUCT SHEET *(Scheda Tecnica di prodotto)*

Article <i>(Articolo)</i>	<u>VENETIAN</u>
Thickness <i>(Spessore)</i>	1.2 – 1.4 mm
Raw Material <i>(Tipo di Pelle)</i>	<u>Bovine</u> <i>(bovino)</i>
Origin <i>(Provenienza)</i>	Italy
Average Size <i>(Taglia)</i>	22-25 Sq.ft (Pq) Half hide
Tan Type <i>(Tipo Concia)</i>	Chrome Tanning <i>(Concia al Cromo)</i>
Finish Type <i>(Tipo Rifinizione)</i>	Nubuck
Embossing <i>(Stampa)</i>	With Emboss <i>(con stampa)</i>
Apparence <i>(Aspetto)</i>	Conform to the Master

PHYSICAL CHARACTERISTICS *Caratteristiche Fisiche*

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	50 dry felt cycles <i>(cicli a secco)</i> ≥ 3 grey scale <i>(scala dei grigi)</i> 10 wet felt cycles <i>(cicli ad umido)</i> ≥ 3 grey scale <i>(scala dei grigi)</i>
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) <i>Resistenza alla trazione</i>	Dry 50.000 cycles no cracks Wet 20.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) <i>Resistenza allo strappo</i>	≥ 20 N
Finish Adesion (UNI EN ISO 3376) <i>Adesione della rifinizione</i>	≥ 10.0 N/10mm
Water vapour permeability (ISO 14268) <i>Permeabilità al vapor d'acqua</i>	≥ 5 mg/cm ² h
Determination of distension and strength of surface (ball burst method) (UNI EN ISO 3376) <i>Determinazione della resistenza a trazione della superficie (metodo della biglia)</i>	$\geq 7,0$ mm ≥ 200 N
Flammability Passes (BS EN 1021-1-2:2006)	Small Flame Cigarette California Technical Bulletin 117:2013